



# FESTEX SILICÓN RP-501

Repelente y anti - musgo base agua para muros exteriores e interiores.

Solución hidrofugante base agua que al aplicarse y secar se torna invisible, no alterando la apariencia original de los materiales de construcción. Elaborada con emulsiones de resinas de Silicón de alto desempeño y poder penetrante.

### USOS

Como repelente al agua y tratamiento protector para muros exteriores e interiores construidos con materiales pétreos (naturales) como: concreto, tabique, canteras y similares. Impide tanto la penetración de agua como la adhesión de polvo, tierra y otras impurezas

### VENTAJAS

- Resiste todo tipo de climas
- No altera la apariencia original del muro
- Atenúa de manera importante la acción destructora del intemperismo y la lluvia ácida
- Permite “respirar” a la superficie
- Previene la formación de hongos, musgos y colonias de parásitos sobre la superficie tratada
- Rápida y sencilla aplicación que seca en minutos
- Evita aparición de manchas de humedad y eflorescencias.

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

#### Preparación de superficie.

Limpiar la superficie hasta que esté libre de cualquier tipo de recubrimiento (pinturas, texturizados, entre otros) y esté totalmente seca, libre de polvo, grasas, aceites, manchas de mezcla, partículas sueltas y salitre.

Todas las juntas defectuosas, fisuras y partes descascaradas deben ser resanadas con un mortero elaborado de acuerdo a la apariencia de la superficie y fortalecido con Festerbond. Espere a que los resanes sequen antes de aplicar el producto.

#### Aplicación.

Aplique el producto de tal forma que la superficie quede saturada, es decir, que el material escurra libremente más de 30 cm. Deje secar 40 minutos.

### RENDIMIENTO

3.0 a 5.0 m<sup>2</sup> / L sobre concreto

1.5 a 2.0 m<sup>2</sup> / L sobre aplanado

0.75 a 1 m<sup>2</sup> / L sobre tabique aparente



### INFORMACION IMPORTANTE

No aplicar si amenaza lluvia.

Aplicarse sólo sobre superficies secas, verticales e inclinadas.

No diluirlo con agua ni solvente alguno.

Debe evitarse el contacto de Festex Silicón RP-501 con ventanales, vidrios, aluminio, pisos de cerámica, mármol, loseta, etc. debido a que puede mancharse.

### PRECAUCIONES

No dejar el producto al alcance de los niños.

Tóxico por ingestión.

Utilizar el equipo de protección personal recomendado, ver la hoja de seguridad.



## ENVASE Y EMBALAJE

PRESENTACIÓN	Garrafa 3.8L
	Porrón 19L
	Tambo 200L
ALMACENAJE	Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de los rayos del sol a una temperatura de entre 15 °C y 30 °C.
CADUCIDAD	18 meses
ESTIBA MÁXIMA	Garrafa: 8 piezas superpuestas
	Porrón: 3 piezas superpuestas
	Tambo: 2 tarimas con tambores superpuestos

## PROPIEDADES ECOLÓGICAS

Festex Silicón RP 501, contribuye a mejorar la calidad del medio ambiente, reduce la cantidad de contaminantes que tienen mal olor, son irritantes y dañinos para el bienestar de los trabajadores y ocupantes, el contenido de VOC (g/L) de este producto es < a 35 g/L.

Lugar de producción: Carretera Panamericana Km. 312 Tramo Libre Celaya-Salamanca, Guanajuato CP. 36700.

## PROPIEDADES FÍSICAS

PRUEBA	METODO ASTM	ESPECIFICACIÓN	VALOR TÍPICO
Apariencia	_____	Líquido blanco lechoso	Cumple
Color al secar	_____	Incoloro	Cumple
Olor	_____	Ligeramente a alcohol	Cumple
Secado al tacto (minutos)	D - 1640	Máximo 240	180
Secado total (horas)	D - 1640	Máximo 36	24
Flash Point °C	D - 93	70 - 74	72
Densidad a 25 °C gr/cm <sup>3</sup>	D-1849	0.97 a 0.99	0.98
Material no volátil %	D-2369 Modificada	4.0 mínimo	4.8
pH	E - 70	7.5 a 8.5	8
Repelencia al agua	D - 5401	Efecto de perleo	Cumple
VOC's (g/L)	D-5401	Máximo 35 g/L	< 35
Estabilidad al almacenaje	D - 1849	18 meses	Cumple

Condiciones de prueba establecidas en el Método ASTM: temperatura = 25°C, HR= 50%. Nota: los datos incluíos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

Consultar ficha técnica del Festerbond

Matriz Arcos: Av. Arcos No. 330  
Col. Arcos Sur, Guadalajara, Jal.  
**Tels: 33 6315-5432, 33 3615-6079/81**  
Suc. Juan Palomar: Av. Juan Palomar y Arias No. 532  
Col. Vallarta Universidad, Zapopan, Jal.  
**Tels: 33 3615-6405**

[www.impermeabilizantesfester.com.mx](http://www.impermeabilizantesfester.com.mx)



Suc. Aviación: Av. Aviación No. 120-B  
San Juan de Ocotán, Zapopan, Jal.  
**Tel: 33 3616-6677**  
Suc. Pto. Vallarta: Plaza del Faro local 465  
Mpio. Bahía de Banderas, Pto. Vallarta, Jal.  
**Tel: (01) 329 2965-824**  
[grupoimpergama@hotmail.com](mailto:grupoimpergama@hotmail.com)